

POLYKOAT TOP PUR

Recubrimiento líquido de poliuretano alifático ideal para acabados que requieran estabilidad de color permanente y resistencia a cambios de temperatura. Se puede utilizar como capa de protección, siendo compatible con otro tipo de membranas. Su excelente adherencia y resistencia mecánica permite soportar tráfico peatonal y vehicular. Mantiene su brillo y acabado estético por más tiempo, debido a su naturaleza PU.

Propiedad	Método Análisis	Valor
Color	ASTM D 2244	Blanco - Gris Claro - Gris Medio - Verde - Azul - Naranja - Amarillo
Viscosidad	ASTM D1439	400 - 700 cps Lado A
		800 - 1200 cps Lado B
Dureza Película	ASTM B 499	4H
Reactividad	NCh - ID52	
Formación de Hilo		20 - 40 min
Fluidez de Mezcla		40 - 60 min
Curado de Película		8 - 12 horas

Usos	Características
● Parqueadero ● Terrazas ● Cubiertas ● Zonas de Tránsito	● Excelente Adherencia. ● Tráfico Peatonal Permanente. ● Tráfico Vehicular de Parqueadero.

Precauciones

- No aplicar sobre sustrato con humedad ascendentes
- Humedad máxima del concreto 3%
- Debe aplicarse en sustratos con la adecuada porosidad para una adecuada adherencia (CSP 1)
- El sustrato debe estar libre de grasas y contaminantes
- Para una mejor adherencia debe aplicarse sobre sustrato con resistencia a la compresión iguales o superiores a 3,000psi

POLYKOAT TOP PUR

Aplicación y Consumos

- Cubierta / Tráfico Peatonal Ocasional
 - PolyKoat TopPur / PolyKoat TopPur Mono (2 Capas)
 - Consumo 0,15 Kg / Capa
- Tráfico Peatonal Alto
 - PolyKoat TopPur / PolyKoat TopPur Mono (2 Capas)
 - Consumo 0,2Kg / Capa
 - Riego Arena Cuarzo Encapsulada
- Tráfico Vehicular
 - PolyKoat TopPur / PolyKoat TopPur Mono (2 Capas)
 - Consumo 0,25 Kg / Capa
 - Riego Arena Cuarzo Encapsulada

Precauciones

- No aplicar sobre sustrato con humedad ascendentes
- Proteger de la lluvia de 6 a 8 horas luego de su aplicación
- Humedad máxima del concreto 3%
- Debe aplicarse en sustratos con la adecuada porosidad para una adecuada adherencia (CSP 1)
- El sustrato debe estar libre de grasas y contaminantes
- El tiempo de recapa no debe exceder las 24 horas
- Lo más recomendable es hacer activación con solvente antes de la aplicación de cada recapa. Esto es, con trapero o rodillo humedecer la superficie con el solvente Elastic Pur y luego esperar su completa evaporación
- Para una mejor adherencia debe aplicarse sobre sustrato con resistencia a la compresión iguales o superiores a 3,000psi